

4

Espeor / Thickness/ Épaisseur/ Stärke Толщина 12mm 1/2"

UVSRUFOLFRFRPDODDGUIURGILEUDGLGULR

UVFUDPDFDWWILEUGUULVWLPLWODVIDVUPDWW

стекловолоконназ

Керамогранит ОбсеткойОизО

ØØØØØс воØØØØ

йØØØØØс зоØØØØØс воØØØØØс воØØØØØ

ØØс воØØØØØ

олщинаØплиткØссеткойØс воØØØØØ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - технические характеристики		REFERENCIA NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT СТАНДАРТ	PRESCRIPCION STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN ТРЕБОВАНИЕ	RESULTADOS TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
			(%) (mm)	
DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLEISE VOM HERSTELLMASß IN PROZENTEN Допустимое отклонение в процентах средней толщины каждой плитки от производственных размеров		ISO 10545-2	±5%	±5%
PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO) FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) Плоскость (изгиб центра, кромки и перекося)		ISO 10545-2	±0,5% ±2 mm	±0,35% ±2mm
CALIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE QUALITY QUALITÉ DE LA SURFACE QUALITÄT DER OBERFLÄCHE КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ		ISO 10545-2	El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. мин. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов	CONFORME CONFORMING CONFORME/KONFORM СОТВЕТСТВУЕТ
MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % % WATER ABSORPTION MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERAUFNAHME IN % Поглощенная масса воды %		ISO 10545-3	< 0,5%	valor medio 0,08%
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS TIEFENABRIEFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLEISEN Стойкость к глубокому истиранию неглазуированной плитки		ISO 10545-6	< 175mm ³	valor medio 140mm ³
RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINING RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENABWEISEND стойчивость к образованию пятен		ISO 10545-14	TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	Clase 5 (Matte) Clase 3-4 (Glossy)
RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS. RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. RÉSISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.		ISO 10545-13	TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ULA-ULB (Matte) ULB (Glossy)
RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND / SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов			MIN B	UA
RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTSICHERHEIT устойчивость к холоду		ISO 10545-12	REQUERIDA - REQUIRED REQUISE - GEFORDERT - ЗАПРОС	RESISTE - RÉSISTANT RÉSISTE - ERFÜLLT - УСТОЙЧИВ
DILATACIÓN A LA HUMEDAD MOISTURE EXPANSION DILATATION À L'HUMIDITÉ VERFORMUNG BEI FEUCHTIGKEIT РАСШИРЕНИЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЛАГИ		ISO 10545-10	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Erklärter Wert Заявленное значение	0,01% (0,1mm)

** Longitud y ancho, ortogonalidad y rectitud no son parámetros aplicables, dado que el material NO está rectificado.

** Length and width, orthogonality and straightness are not applicable since the material is NOT rectified.

** Longueur et largeur, orthogonalité et rectilinéarité sont des paramètres non applicables étant donné que le matériau n'est PAS rectifié.

** Länge und Breite, Rechtwinkigkeit und Geradlinigkeit sind keine anwendbaren Parameter, da es sich nicht um geschliffenes Material handelt.

** Параметры "Длина и ширина", "Ортогональность" и "Прямолинейность граней" не применимы, так как материал является Необрезным.

ASCALE - Espesor / Thickness/ Épaisseur / Stärke / Толщина 12mm 1/4"

Gres porcelánico con malla de refuerzo de fibra de vidrio / Porcelain tile with glass fibre mat backing / Grès cérame avec natte en fibre de verre / Feinsteinzeug mit Glasfasermatte / Керамогранит с сеткой из стекловолокна.

Tabla cerámica con malla de refuerzo de 12,7 mm de espesor / Lastra stuoziata spessore 12,7 mm / Ceramic panel with mat back thickness 12.7 mm / Dalle avec natte épaisseur 12,7 mm / Keramikplatte mit Matte Stärke 12,7 mm / толщина плитки с сеткой 12,7 мм.

El proceso de acoplamiento del gres lleva a una mejora de las características mecánicas. En ausencia de normas específicas, Ascale ha realizado algunas pruebas que evidencian los resultados alcanzados / Il processo di accoppiamento del gres porta a un miglioramento delle caratteristiche meccaniche. Ascale, in assenza di normative specifiche, ha effettuato alcuni test che evidenziano i risultati raggiunti. / The coupling process improves the panel's mechanical properties. Since no applicable standard exists, Ascale has run tests to demonstrate the results. / Le processus d'accouplement du grès permet d'améliorer les caractéristiques mécaniques. En l'absence d'une réglementation spécifique, Ascale a effectué des tests faisant ressortir les résultats obtenus. / Der Verbindungsprozess des Feinsteinzeugs führt zu einer Verbesserung der mechanischen Charakteristiken. In Ermangelung von spezifischen Vorschriften führte Ascale einige Tests durch, aus denen die erzielten Resultate hervorgehen. / Процесс армирования керамогранита приводит к улучшению его механических характеристик. Ввиду отсутствия специфических правил, Ascale выполнила некоторые испытания, показывающие достигнутые результаты.

Gres porcelánico con malla de refuerzo / Gres Porcellanato stuoiato / Mat-mounted porcelain stoneware / Grès cérame renforcé par une natte/ Verstärktes Steinfeinzeug / Керамогранит с сеткой			
Resultados mecánicos / Mechanical results / Résultats mécaniques / Mechanische Resultate / Механические результаты			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - технические характеристики			
CARACTERÍSTICA CHARACTERISTIC CARACTÉRISTIQUE CHARAKTERISTIK ХАРАКТЕРИСТИКА	REFERENCIA NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT СТАНДАРТ	DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE PRUEBA DESCRIPTION OF TEST METHOD DESCRIPTION MÉTHODE D'ESSAI BESCHREIBUNG DER TESTMETHODE ОПИСАНИЕ МЕТОДА ИСПЫТАНИЯ	RESULTADOS TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNISSE РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ N ± 15 cm
FUERZA DE ROTURA EN N (gr. > 7,5 mm) BREAKING STRENGTH IN N (thickness > 7,5 mm) FORCE DE RUPTURE EN N (ép. > 7,5 mm) BRUCHLAST IN N (Dicke > 7,5 mm) Разрушающее усилие, N (толщ > 7,5 мм)	ISO 10545-4	Aplicación de una fuerza sobre el eje central de la baldosa hasta el punto de rotura Application of a load to the midline of the panel until failure is obtained Application d'une force sur l'axe central du carreau jusqu'au point de rupture Aufbringen einer Kraft auf die Mittelachse der Fliese bis zum Bruchpunkt Приложение усилия на центральную ось плитки вплоть до точки разрушения.	Valor medio 5000 N* Average value 5000 N* Valeur moyenne 5000 N* Durchschnittswert 5000 N* Среднее значение 5000 N*
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm2 N/mm2 FLEXURAL STRENGTH TEST RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm2 BIEGESTÄRKE IN N/mm2 Прочность при изгибе N/mm2			Valor medio 53 N/mm2* Average value 53 N/mm2* Valeur moyenne 53 N/mm2* Durchschnittswert 53 N/mm2* Среднее значение 53 N/mm2*
REACCIÓN AL FUEGO REACTION-TO-FIRE PERFORMANCE RÉACTION AU FEU VERHALTEN IM BRANDFALL ОГНЕСТОЙКОСТЬ	UNI EN 13501-1	Prueba de panel radiante para pavimentos UNI EN ISO 9293-1. Floor radiant panel test UNI EN ISO 9293-1. Essai au panneau radiant pour revêtements de sol UNI EN ISO 9293-1. Test der Heizplatte für Fußböden UNI EN ISO 9293-1. Испытание теплоизлучающей панелью для полов по стандарту UNI EN ISO 9293-1.	Clase A2Fl-s1
RESISTENCIA A LOS GOLPES IMPACT RESISTANCE RÉSISTANCE AU CHOC AUFRALLFESTIGKEIT УДАРСТОЙКОСТЬ	UNI EN ISO 14617-9	Resistencia a la caída de una bola de acero de 1 kg sobre una muestra colocada sobre un lecho de arena. Resistance to dropping a 1 kg steel ball on a sample placed on a bed of sand. Résistance à la chute d'une bille d'acier de 1 kg sur un échantillon posé sur un lit de sable. Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall einer 1 kg schweren Stahlkugel auf ein auf einem Sandbett liegendes Muster. Стойкость к падению стального шара массой 1 кг на образец, расположенный на слое песка.	Valor medio 3,03 J Average value 3,03 J Valeur moyenne 3,03 J Durchschnittswert 3,03 J Среднее значение 3,03 J
COEFICIENTE DE RESTITUCIÓN COEFFICIENT OF RESTITUTION COEFFICIENT DE RESTITUTION ERSTATTUNGSKOEFFIZIENT КОЭФФИЦИЕНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.	UNI EN ISO 10545-5	Medición de la altura de rebote de una bola de acero de 28 g. Measurement of 28 g steel ball rebound height. Mesure de la hauteur de rebond d'une bille d'acier de 28 g. Messung der Rückprallhöhe einer 28 g schweren Stahlkugel. Определение высоты отскока стального шарика массой 28 г.	Valor medio 0,9; ninguna rotura superficial. Average value 0,91 no surface damage. Valeur moyenne 0,91 pas de rupture superficielle. Durchschnittswert 0,91 keine Oberflächenrisse. Среднее значение 0,91, полное отсутствие повреждений поверхности.
PRUEBAS DE EMISIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES. VOLATILE ORGANIC COMPOUND EMISSION TESTS. ESSAIS D'ÉMISSION DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS. EMMISSIONSTEST VON FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN. ИСПЫТАНИЯ НА ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.	UNI EN ISO 16000-9	28 días de acondicionamiento. 28 days of conditioning. 28 jours de conditionnement. 28 Tage Aufbereitung. 28 дней кондиционирования.	Clase A+
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN COMPRESSION STRENGTH RÉSISTANCE À LA COMPRESSION DRUCKFESTIGKEIT ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ.	ASTM C170M-16	Carga de rotura por compresión en muestras de 12x12x12 mm. Breaking load on 12x12x12 mm samples. Charge de rupture à la compression sur des échantillons de dimensions 12x12x12 mm. Zugfestigkeit bei Druck auf Mustern mit den Abmessungen 12x12x12 mm. Разрушающая нагрузка при сжатии образцов размером 12x12x12 mm.	Tensión a rotura 5279 Mpa deformación muestras 0,86 mm Tensile strength 5279 Mpa sample deformation 0.86 mm. Tension à la rupture 5279 Mpa déformation échantillons 0,86 mm. Bruchspannung 5279 MPa Verformung der Muster 0,86 mm. Разрушающее напряжение 5279 МПа, деформация образцов 0,86 мм.
CARGA ESTÁTICA PARA PAVIMENTOS ELEVADOS. STATIC LOAD FOR RAISED FLOORS. CHARGE STATIQUE POUR REVÊTEMENTS DE SOL SURÉLEVÉS. STATISCHE BELASTUNG FÜR DOPPELBÖDEN СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ФАЛЬШПОЛОВ.	UNI EN ISO 12825	Aplicación de una carga puntual creciente hasta la rotura de la muestra. Application of increasing load until sample until failure is obtained. Application d'une charge croissante jusqu'à la rupture de l'échantillon. Aufbringen einer ansteigenden punktförmigen Belastung bis zur Senkung des Musters. Нанесение возрастающей точечной нагрузки вплоть до разрушения образца.	valores medios*/average values* valeurs moyennes*/Durchschnittswerte*/ средние значения*/ mitad del lado/lateral midpoint/moitié côté/Halbe Seite/ по середине стороны: 1,925 kN centro/centre/centre/Mitte/ в центре: 3,545 kN

*Mediciones realizadas en el formato 60x60 cm

*Measurements made on 60x60 cm size

*Mesures effectuées sur le format 60x60 cm

*Vorgenommene Messungen bei Format 60x60 cm

*Измерения выполнены на формате 60x60 см

ASCALE - Espesor / Thickness/ Épaisseur/ Stärke/ Толщина 12mm 1/2"

La específica tecnología de producción y la notable versatilidad estética de Ascale hacen que este material sea idóneo para aplicaciones de decoración y para encimeras de cocina./ Ascale special technology and aesthetic versatility make the material ideal both for furnishing and kitchen tops./ La technologie de production spécifique et la grande adaptabilité esthétique de Ascale permettent d'utiliser le matériau en décoration ou comme PLAN DE TRAVAIL de cuisine./ Dank der spezifischen Produktionstechnologie und der beachtenswerten ästhetischen Vielseitigkeit von Ascale ist das Material für Einrichtungsapplikationen oder als Küchen TOP geeignet./ Специальная производственная технология и высокая эстетическая универсальность ASCALE обеспечивают пригодность этого материала для применения в качестве элемента интерьерного декора или кухонной столешницы.
A continuación se describen los resultados obtenidos/ We list the results below/ Les résultats obtenus sont indiqués ci-après/ Nachfolgend die erzielten Resultate/ Ниже приводятся полученные результаты.

Resultados superficiales - Surface results - Résultats de surface - Oberflächenresultate - Поверхностные результаты			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - технические характеристики			
CARACTERÍSTICA CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE CHARAKTERISTIK ХАРАКТЕРИСТИКА	REFERENCIA NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARWERT СТАНДАРТ	DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE PRUEBA DESCRIPTION OF TEST METHOD DESCRIPTION MÉTHODE D'ESSAI BESCHREIBUNG DER TESTMETHODE ОПИСАНИЕ МЕТОДА ИСПЫТАНИЯ	RESULTADOS TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ N ≥ 15 cm
Cesión de cadmio y plomo en mg/dm² Cadmium and lead release in mg/dm ² Cession cadmium et plomb en mg/dm ² Freisetzung von Cadmium und Blei in mg/dm ² Выделение свинца и кадмия, мг/дм ²	ISO 10545-15	Requerimiento para superficies GL con aplicaciones en planos de trabajo. Request for GL surfaces for work tops. Demande pour des surfaces GL avec utilisation sur des plans de travail. Erforderlich für GL-Oberflächen mit Benutzung auf Arbeitsflächen. Требуется для лагурованных поверхностей, используемых как столешницы.	AUSENTES NONE ABSENTS NICHT VORHANDEN ОТСУТСТВУЮТ.
Resistencia al calor húmedo Resistance to damp heat Résistance à la chaleur humide Widerstandsfähigkeit gegen feuchte Hitze Стойкость к влажному теплу.	UNI EN 12721:2013	Ciclos de 55 °C a 100 °C 55° to 100° cycles Cycles de 55° à 100° Zyklen von 55° bis 100° Циклы от 55° до 100°.	Ningún cambio visible CEN TS 16209 Class A. No visible change CEN TS 16209 Class A. Aucun changement visible CEN TS 16209 Classe A. Keine sichtbare Veränderung CEN TS 16209 Kategorie A. Отсутствие видимых изменений CEN TS 16209 Класс A.
Resistencia al calor seco Resistance to dry heat Résistance à la chaleur sèche Widerstandsfähigkeit gegen trockene Hitze Стойкость к сухому теплу.	UNI EN 12722:2013	Ciclos de 55 °C a 180 °C 55° to 180° cycles Cycles de 55° à 180° Zyklen von 55° bis 180° Циклы от 55° до 180°	Ningún cambio visible CEN TS 16209 Class A. No visible change CEN TS 16209 Class A. Aucun changement visible CEN TS 16209 Classe A. Keine sichtbare Veränderung CEN TS 16209 Kategorie A. Отсутствие видимых изменений CEN TS 16209 Класс A.
Resistencia a los líquidos fríos Resistance to cold liquids Résistance aux liquides froids Widerstandsfähigkeit gegen kalte Flüssigkeiten Стойкость к холодным жидкостям.	UNI EN 12720:2013	Tiempos de contacto de 10 s a 24 h Period of contact 10s to 24 h Temps de contact de 10 s à 24 h Kontaktzeit von 10 s bis 24 h Время воздействия от 10 с до 24 ч.	Ningún cambio visible CEN TS 16209 Class B. No visible change CEN TS 16209 Class B. Aucun changement visible CEN TS 16209 Classe B. Keine sichtbare Veränderung CEN TS 16209 Kategorie B. Отсутствие видимых изменений CEN TS 16209 Класс B.
Tendencia a retener la suciedad Tendency to retain dirt Tendance à retenir la saleté Tendenz zur Rückhaltung des Schmutzes Склонность к задерживанию грязи.	UNI 9300:2015	Manchador: negro carbón Carbon black staining agent Tachant noir carbone Färbemittel kohlen schwarz Пачкающее вещество - угольная сажа	Ningún cambio visible No visible change Aucun changement visible Keine sichtbare Veränderung Отсутствие видимых изменений
Resistencia a las rayas Scratch resistance Résistance à la rayure Widerstandsfähigkeit gegen Verkratzungen Устойчивость к царапинам	UNI EN 15186:2012 met.B	Carga > 10 N Load > 10N Charge > 10 N. Belastung > 10N Нагрузка > 10H	CEN TS 16209 Class A (Mate)
Contacto con alimentos Contact with food Contact avec des aliments Kontakt mit Lebensmitteln Контакт с пищевыми продуктами.	UNI EN 1186:2003	Contacto con diferentes solventes durante 2 horas a 40 °C Contact with solvents for 2 hours at 40° Contact avec différents solvants pendant 2 heures à 40° 2 Stunden langer Kontakt mit verschiedenen Lösungsmitteln bei 40° Контакт с разными растворителями в течение 2 часов при 40°	Disponible a petición Available on request Disponible sur demande Auf Wunsch lieferbar Предоставляется по заказу.
Resistencia a los hongos Fungal resistance Résistance aux champignons Widerstandsfähigkeit gegen Pilze Грибостойкость.	ASTM G 21-15	Contacto durante 28 días con diferentes cepas de hongos Contact for 28 days with a variety of fungal strains Contact pendant 28 jours avec différentes souches fongiques 28 Tage Kontakt mit verschiedenen Pilzarten Контакт с разными видами грибов в течение 28 дней.	Ningún crecimiento de hongos en la superficie No growth on the surface Aucun développement fongique en surface Kein Pilzwachstum auf der Oberfläche Полное отсутствие роста грибов на поверхности.
Índice de reflexión solar sobre SRI Solar Reflectance Index SRI Индекс отражения солнечного цвета SRI LRV Valor de reflexión de la luz Light Reflectance Value LRV Величина световой отражающей способности LRV	Método de prueba In-house test method. Méthode d'essai interne. Interne Testmethode. interno. Внутренний метод испытания.	Iluminante D65 /illuminant D65/illuminant D65/Leuchtkörper D65/ Источник света D65 Iluminante A /illuminant A/illuminant A/Leuchtkörper A/Источник света A Espectrofotómetro a 10 °C / Spectrophotometer at 10°/ Spectrophotomètre à 10° Spektralphotometer bei 10°/ Спектрофотометр под углом 10°	Disponible a petición Available on request Disponible sur demande Auf Wunsch lieferbar Предоставляется по заказу.
Resistencia de los colores a la luz Colours' resistance to fading Résistance des couleurs à la lumière Farbbeständigkeit Устойчивость красок к свету	DIN 51094	Evaluación del cambio de color después de la exposición a luz ultravioleta para 28 días Evaluation of the color changes following a 28 day exposure to ultra violet light. Évaluation du changement de couleur sous l'effet de l'exposition aux rayons ultraviolets pendant 28 jours оценка изменения цвета после воздействия ультрафиолетового излучения в течение 28 дней	CONFORME CONFORMING CONFORME/KONFORM СОТВЕТСТВУЕТ